IDROPITTURE

TINTAL

DESCRIZIONE	Pittura murale superlavabile ad elevatissima copertura ed effetto vellutato.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	- Elevata copertura, adesione e pennellabilità; - Lavabilità >5000 colpi di spazzola; - Antigoccia; - Alta opacità; - Elevato potere mascherante; - bassa presa di sporco.
SISTEMA TINTOMETRICO	Tintal è colorabile con il sistema tintometrico
CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)	B.4.C.0.A.2.HF Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per TINTAL (cat. A/a): 30 g/L (2010). TNTAL contiene al massimo 30 g/L di COV.
CICLO APPLICATIVO	PARETI INTERNE MAI DIPINTE: 1) Asportare con la spazzola il pulviscolo e i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. 2) Livellare le imperfezioni (fori, crepe ,cavillature) con stucco STUCCOFORTE, operando con rasate successive. 3) Dopo 3/6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. 4) Applicare una mano di Maxfix Acrilico, Fiss'up o Fissativo Solution opportunamente diluito. 5) Applicare preferibilmente due mani di TINTAL intervallate tra loro di 8 ore circa se si opera in condizioni normali, prolungate tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative. PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA: 1) Se la superficie si presenta non aderente e/o sfarinante rimuovere completamente la pittura a tempera. 2) Nel caso la pittura si presenti ben ancorata al supporto procedere con un'accurata pulizia della superficie e applicare una mano di Maxfix Acrilico, dopo 6/12 ore applicare preferibilmente due mani i di TINTAL. PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI: 1) Pulire accuratamente la superficie. 2) Stuccare le imperfezioni con STUCCOFORTE, carteggiare e spolverare. 3) Applicare una mano di Maxfix Acrilico, Fiss'up o Fissativo Solution opportunamente diluito solo sulle parti stuccate. 4) Applicare preferibilmente due mani di TINTAL intervallate tra loro di 8 ore circa se si opera in condizioni normali, prolungate tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative. PARETI ESTERNE MAI DIPINTE 1) Asportare con la spazzola il pulviscolo e i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. 2) Livellare le imperfezioni (fori, crepe ,cavillature) con malta fibrorinforzata a ritiro controllato. 3) Applicare una mano di Maxfix Acrilico, Fiss'up o Fissativo Solution opportunamente diluito. 4) Applicare preferibilmente due mani di TINTAL intervallate tra loro di 8 ore circa se si opera in condizioni normali, prolungate tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative PARETI ESTERNE GIÀ DIPINTE 1) Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze, in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con Igena Detergente. 2) Livellare le imperfezioni (fori, crepe ,cavillature) con malta fibrorinforzata a ritiro controllato. 3) Applicare una mano di Maxfix Acrilico, Fiss'up o Fissativo Solution opportunamente diluito. 4) Applicare preferibilmente due mani di TINTAL intervallate tra loro di 8 ore circa se si opera in condizioni normali, prolungate tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative

IDROPITTURE

TINTAL

CONSIGLI PRATICI

Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente.
Se i supporti sono molto assorbenti o particolarmente degradati, in interno applicare preventivamente una mano di MAXFIX ACRILICO, in esterno applicare MAXFIX A SOLVENTE.
Condizioni dell'ambiente e del supporto:
temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell'ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
umidità del supporto: < 10 di U.R.
Nel caso occorra procedere a sovrapplicare (riprese), si consiglia di dare il prodotto correttamente diluito con rullino a pelo raso. Seguendo queste condizioni di applicazione l'uniformità del colore risulta essere massima.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Molto Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,270 ÷ 1,560
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	12000 ÷ 19000
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	40 ÷ 60
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco in profondità h		Max 12
Sovraverniciabilità h		Dopo 8
Superficie di applicazione		Esterni \ Interni
Colori		Bianco, Intermedi a Sistema
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		30 ÷ 35 % Max 15% per i colori ottenuti da base rossa, gialla, neutra.
Applicazione a pennello % in volume		35 ÷ 45 % Max 15% per i colori ottenuti da base rossa, gialla, neutra.
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume		40 ÷ 50 %

IDROPITTURE

TINTAL

PRESTAZIONI SICURE NORMATIVA ITALIANA UNI 10795

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Rapporto di contrasto	M.U. 1631	97,1 Buono
Resa teorica per mano m^2/Lt	ISO 7254	16 ÷ 18
Lavabilità	UNI 10560	> 5000 Ottima resistenza al lavaggio
Diffusione del vapore d'acqua W_{DD}	UNI 9396	260 g/m^2 in 24 h Alta
Resistenza alla diffusione d'acqua S_D (spessore film 100 micron secchi)	UNI 9396	0,03 m
Brillantezza gloss	UNI 9389	< 5 Molto Opaco
Presa di sporco ΔL	UNI 10792	13,2 Media

PRESTAZIONI SICURE NORMATIVA EUROPEA EN 13300

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	Classe 2
Resa Kubelka-Munk m^2/Lt	ISO 6504-1	16
Lavabilità	ISO 11998	Classe 2
Brillantezza gloss	ISO 2813	< 5 Dead-matt
Finezza di Macinazione	ISO 1524	Fine

CICLO APPLICATIVO

SUPPORTO	FONDO	FINITURA
PARETI INTERNE MAI DIPINTE O DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI	MAXFIX ACRILICO / FISS UP / FISSATIVO SOLUTION	TINTAL Almeno 2 mani
PARETI INTERNE DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA	MAXFIX ACRILICO	TINTAL Almeno 2 mani
PARETI ESTERNE	MAXFIX ACRILICO / FISS UP / FISSATIVO SOLUTION	TINTAL Almeno 2 mani