

FERMAX

SMALTO ANTICHIZZANTE ALL'ACQUA

Decorativo anticorrosivo Per tutti i supporti

NUOVO PRODOTTO 2013



Decorativo anticorri



DEFINIZIONE DI PRODOTTO

COMPOSIZIONE

- > REOLOGIA: FORMULA FLUIDA
- > VERSIONI DISPONIBILI : GRANA GROSSA E GRANA FINE
- > TECNOLOGIA : ALCHIDICA-URETANICA
- > UTILIZZO di ALLUMINIO RESISTENTE IN ESTERNO
- > NESSUNA SEDIMENTAZIONE DEL Fe MICACEO NEL TEMPO
- > PERFETTA STABILITA' REOLOGICA NEL TEMPO

PRESTAZIONI SUPERIORI

- > RESISTENZA IN NEBBIA SALINA = 250 ORE (3 anni c.ca)
- > RESISTENZA IN XENO TEST = > 1.000 ORE (> 5 anni)
- > ECCEZIONALE ADESIONE SU SUPPORTI DI DIVERSA NATURA

CARATTERISTICHE TECNICHE - 1

CARATTERISTICHE	H2O GG	H2O GF
	Gelatinoso	Leggera sineresi
Aspetto in latta	5	4
	IMPERCETTIBILE	IMPERCETTIBILE
Odore	5	5
	ACQUA	ACQUA
Solvente Diluizione	5	5
Applicabilità (pennello)	3,5	3,5
Copertura	4	4
Pienezza del film	4	4
Sovraverniclabilità	4	4
Durezza superficiale del film	4	4
Adesione	4	5
	38,5	38,5

Legenda Valutazionis : 1 Scarso - 2 Sufficiente - 3 Bunno - 4 Ottlino - S Eccellente Punteggio s Ottimo : 36 Runteggio s Escellente : 45

CARATTERISTICHE TECNICHE - 2

ADESIONE : RISULTATI

APPLICAZIONE DELLE BASI GG – GF SU LAMIERA ZINCATA E ALLUMINIO PREPARATI CON FONDO ANTIRUGGINE, SONO STATE APPLICATE DUE MANI DI PRODOTTO A DISTANZA DI 12 ORE


LAMIERA ZINCATA						
	24 h		48 h		1 settimana	
	1 MANO	2 MANI	1 MANO	2 MANI	1 MANO	2 MANI
GRANA GROSSA NUOVA FORMULA	99%	100%	100%	100%	100%	100%
GRANA FINE NUOVA FORMULA	100%	99%	100%	100%	100%	100%

ALLUMINIO						
	24 h		48 h		1 settimana	
	1 MANO	2 MANI	1 MANO	2 MANI	1 MANO	2 MANI
GRANA GROSSA NUOVA FORMULA	100%	98%	100%	99%	100%	100%
GRANA FINE NUOVA FORMULA	100	99%	100%	100%	100%	100%

CARATTERISTICHE TECNICHE - 3

TEST UV-CON

Ingiallimento del prodotto sotto l'effetto dei raggi UV



I DATI MOSTRANO UN INGIALLIMENTO NEL TEMPO CARATTERISTICO DELLE RESINE ALCHIDICHE URETANICHE UTILIZZATE NELLA NUOVA FORMULA ED ALLINEATO A QUELLO DEI PRODOTTI ACRILICI.

CICLO APPLICATIVO

SUPPORTO	DESTINAZIONE	FONDO	FINITURA	
FERRO	INTERNO	KORMAX 2 mani	FERMAX 2 mani	
MAI DIPINTO	ESTERNO	DIAMANTCROMO 2 mani		
FERRO	INTERNO KORMAX RO 2 mani		FERMAX	
GIÀ DIPINTO	ESTERNO	DIAMANTCROMO 2 mani	2 mani	
LEGNO	INTERNO	ACRIMAX FONDO ACRILICO 2 mani	FERMAX 2 mani	
MAI DIPINTO	ESTERNO	BIANCOMAX 2 mani		
LEGNO	LEGNO Stuccare le eventuali imperfezioni con		FERMAX	
GIÀ DIPINTO	ESTERNO	STUCCOFORTE CLASSIC o MIX	2 mani	
ALLUMINIO	INTERNO	ZETAMAX	FERMAX	
LEGHE LEGGERE	ESTERNO	2 mani	2 mani	

LE CONFEZIONI



- > CONFEZIONI DI VENDITA : 0,75 2,5 Litri 10/14 litri (a richiesta)
- TINTE PRONTE : n' 4
- BASI A SISTEMA : n'1 GF n'1GG

SMALTI ANTICHIZZANTI: LA GAMMA COMPLETA





