

Codice Scheda 02 0627

Denominazione	MAXFIX ACRILICO ALL' ACQUA
Descrizione	Fondo fissativo a base di resine acriliche all'acqua.
Caratteristiche principali	- Ottimo ancoraggio; - Consolidamento; - Uniforma l'essiccamento.
Classificazione (UNI 8681)	AO. B.O.A.2.FA Vernice per strato di impregnazione superficiale semplice, dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer fissanti. Valore limite UE di COV per Maxfix Acrilico (cat. A/h): 30 g/L (2010). Maxfix Acrilico contiene al massimo 30 g/L di COV.
Ciclo applicativo	Su intonaco già trattato asportare eventuali vernici in fase di distacco. Sia sul nuovo che sul pitturato stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare. Procedere quindi all'applicazione di una mano di prodotto.
Consigli pratici	Tenere al riparo dal gelo. Per verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata si consiglia, essendo il Maxfix Acrilico trasparente, di aggiungere all'atto dell'applicazione una piccola quantità di pittura murale. Evitare chiazze traslucide aumentando la diluizione. Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente : < 80%; temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto : < 10 di U.R. Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.• Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-19 97 e successive modifiche ed integrazioni).• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60 % di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura gloss	MPL 030 (UNI 9389)	-
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	0,980 ÷ 1,020
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTM D 2196)	7000 ÷ 9000
Resa teorica per mano (prodotto diluito) Mg \ lt	MPL 052 (ISO 7254)	4 ÷ 5 in funzione dell'assorbimento del muro
Spessore secco consigliato Micron per mano	MPL 056 (ASTM D 1186)	-
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	20 ÷ 25
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	N.D.
Secco al tatto h	MPL 033	Max 0,5
Secco in profondità h	MPL 033	4 ÷ 6
Sovraverniciabilità h	MPL 037	4 ÷ 6
Esterni \ Interni		SI \ SI
Colori		Trasparente
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume	MPL 063	1:4 ÷ 1:6
Applicazione a pennello % in volume	MPL 063	1:4 ÷ 1:6
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume	MPL 063	1:4 ÷ 1:6

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

