



FISSATIVO ANTIMUFFA

bio CASACOLOR

DESCRIZIONE	Fissativo specifico per ciclo antimuffa, indicato per la preparazione di superfici murali in interno.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<p>BIOCASACOLOR FISSATIVO ANTIMUFFA è formulato con speciali additivi che rendono ancora più efficace l'azione della pittura antimuffa. Facilita l'applicazione della pittura e aumenta la durata della finitura, assicurando un ottimo risultato finale.</p> <p>BIOCASACOLOR FISSATIVO ANTIMUFFA contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe e funghi.</p> <p>Trasparente; - Specifico per pittura antimuffa; - Formulato con speciali additivi.</p>
CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)	AO. C.O.A.2.HF Vernice per strato di impregnazione superficiale semplice, dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilico.
CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)	Primer fissanti. Valore limite UE di COV per BIOCASACOLOR FISSATIVO ANTIMUFFA (cat. A/h): 30 g/L (2010) BIOCASACOLOR FISSATIVO ANTIMUFFA contiene al massimo 30 g/L di COV.
CICLO APPLICATIVO	<p>SUPERFICI MURALI MAI DIPINTE</p> <ol style="list-style-type: none">1) Stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare, eliminare la polvere2) Procedere all'applicazione di una mano di BIOCASACOLOR FISSATIVO ANTIMUFFA.3) Attendere che il prodotto sia asciutto, quindi procedere all'applicazione della finitura. <p>SUPERFICI MURALI GIÀ DIPINTE</p> <ol style="list-style-type: none">1) Applicare sulle parti infestate dalla muffa SPRAY ANTIMUFFA della linea BIOCASACOLOR.2) Attendere 12-24 ore per l'essiccazione del prodotto, quindi procedere alla spazzolatura / carteggiatura delle superfici, rimuovendo le parti infestate e polverose, ed asportando le eventuali vernici in fase di distacco.3) Stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare, quindi spolverare.4) Procedere a mezzo Pennello-Pennellessa all'applicazione di una mano di BIOCASACOLOR FISSATIVO ANTIMUFFA.5) Attendere dalle 6 alle 12 ore per l'essiccazione del prodotto, quindi procedere all'applicazione della finitura. <p>Nel caso di muri già infestati da muffa o funghi, o per ottenere il massimo della protezione si consiglia di procedere con l'intero ciclo antimuffa di BIOCASACOLOR.</p>
CONSIGLI PRATICI	<p>Per verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata si consiglia, essendo il BIOCASACOLOR FISSATIVO ANTIMUFFA trasparente, di aggiungere all'atto dell'applicazione una piccola quantità di pittura murale.</p> <p>Tenere al riparo dal gelo.</p> <p>Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. +10°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente : < 75%; temperatura del supporto : min. +10°C / max. +35°C; umidità del supporto : < 10 di U.R.</p> <p>Non applicare su supporti esposti al sole o al vento battente.</p>



FISSATIVO ANTIMUFFA

bio CASACOLOR**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Massa volumica g/ml	UNI 8910	0,980 ÷ 1,020
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	3000 ÷ 5000
Resa teorica per mano (prodotto diluito) m ² \ Lt	ISO 7254	5 ÷ 10 in funzione dell'assorbimento del muro
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco al tatto h		1
Secco in profondità h		6
Sovraverniciabilità h		Dopo 6
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Trasparente
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo Parti per volume		1:4 ÷ 1:6
Applicazione a pennello Parti per volume		1:4 ÷ 1:6

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it