



SCHEDA TECNICA

ST 03.004

Prodotto

CEBOSTRONG

Descrizione

CEBOSTRONG è un rivestimento acrilico all'acqua per interni. Possiede un ottimo potere riempitivo e consente l'applicazione di spessori medio alti, permettendo la realizzazione di effetti materici a rilievo.

CEBOSTRONG è disponibile nelle confezioni da 1 lt, 5 lt, 10 lt.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, calce o civile; dopo accurata pulitura del supporto, applicare a rullo una mano di fissativo acrilico CEBOFIX R diluito al 20-30% con acqua.

Colorazione

CEBOSTRONG non prevede alcun tipo di colorazione.

Applicazione

Effetto DRAFT: applicare CEBOSTRONG con frattone in acciaio inox in maniera non uniforme, variando continuamente il verso e lo spessore di applicazione; a prodotto ancora fresco creare delle incisioni irregolari sulla superficie utilizzando l'apposito attrezzo CeboSign (cod. A/35). Prima della completa essiccazione lisciare la superficie col frattone, schiacciando leggermente le parti in rilievo, avendo cura di cambiare continuamente il verso di lavorazione per evitare la creazione di zone troppo regolari e definite. Attendere la completa essiccazione di CEBOSTRONG (10-12 ore) e, se necessario, carteggiare la superficie per eliminare eventuali imperfezioni.

Applicare quindi CEBOSTYLE ANTICO in due mani, con l'apposito pennello CeboSi da 4" (cod. A/27). Attendere l'avvenuta essiccazione tra una mano e l'altra.

Dopo 6-8 ore e comunque a completa essiccazione di CEBOSTYLE ANTICO applicare CEBOIRON in una mano, con frattone in acciaio inox, asportando il materiale in eccesso così da evidenziare le parti in rilievo.

Effetto FUSION: applicare CEBOSTRONG con frattone in acciaio inox, stendendolo in modo uniforme con uno spessore non inferiore ai 3 mm; lavorare subito il prodotto strappandolo con lo speciale tampone da cm. 12x12 (cod. A/11); procedere nella lavorazione in modo irregolare, evitando la ripetizione del disegno.

Prima della completa essiccazione lisciare la superficie col frattone, schiacciando leggermente le parti in rilievo, avendo cura di cambiare continuamente il verso di lavorazione per evitare la creazione di zone troppo regolari e definite. Attendere la completa essiccazione di CeboStrong (10-12 ore) e, se necessario, carteggiare la superficie per eliminare eventuali imperfezioni.

Applicare quindi CEBOSTRONG in due mani, con l'apposito pennello CeboSi da 4" (cod. A/27). Attendere l'avvenuta essiccazione tra una mano e l'altra.

Dopo 6-8 ore e comunque a completa essiccazione di CEBOSTYLE ANTICO applicare CEBOIRON in una mano, con frattone in acciaio inox, asportando il materiale in eccesso così da evidenziare le parti in rilievo.

Consigli pratici

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso 200 g/l
CEBOSTRONG contiene VOC: 35 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 1,5 m²/lt
Aspetto fisico: pasta densa
Peso specifico: 1,72 g/cm³
ph: 8,5 - 9
Resistenza al lavaggio: sopporta le normali operazioni di pulizia
Tempo di essiccazione: 10-12 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 01/03/2011

SCHEDA TECNICA

ST 03.004

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore:

Indicazioni di sicurezza

CEBOSTRONG non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.



SCHEDA TECNICA

ST 04.017

Prodotto

CEBOSTYLE ANTICO

Descrizione

CEBOSTYLE ANTICO è una finitura all'acqua per interni, lavabile, coprente, dall'aspetto metallico. Permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici che moderni, in linea con le attuali tendenze della decorazione di interni. E' disponibile in 13 basi pronte all'uso.

CEBOSTYLE ANTICO è disponibile nelle confezioni da 500 ml, 1 lt, 2,5 lt.
Le basi SilverSilver XL, Platinum e Golden White sono disponibili anche in confezioni da 5 lt.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile, opportunamente trattati.

Effetto pennellato, rullato, crepè:dopo accurata pulitura e stuccatura o eventuale rasatura del supporto applicare il fondo acrilico per interni FONDOPLUS, diluito al 10% con acqua, in una o due mani fino a completa copertura del fondo, con rullo di pelo corto.

Effetto BARKODE: vedi scheda tecnica CEBOIDEA

Effetto DRAFT e FUSION: vedi scheda tecnica CEBOSTRONG

Colorazione

CEBOSTYLE ANTICO è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione

Effetto pennellato:CEBOSTYLE ANTICO si applica in due mani, non diluito, con l'apposito pennello CeboSi (disponibile nei formati da 2,5 e 4 pollici): intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo, a pennellate incrociate, sulla superficie, evitando riquadrature nette. Dopo 4-6 ore e, comunque a completa essiccazione della prima mano, applicare nello stesso modo la seconda mano.

Effetto rullato:CEBOSTYLE ANTICO si applica in due mani, non diluito, con rullo di pelo corto in modo uniforme per tutta l'altezza della parete, riprendendo ogni volta la fascia trattata con rullo scarico.

Effetto crepè: su supporto liscio, applicare la prima mano di CEBOSTYLE ANTICO non diluito, con rullo di pelo corto in modo uniforme e per tutta l'altezza della parete, riprendendo ogni volta la fascia appena trattata con rullo scarico. Dopo almeno 4-6 ore, applicare CEBOSTYLE ANTICO in modo uniforme, con una pennellata, a fasce verticali di circa 1 metro, per tutta l'altezza della parete:lavorare quindi la fascia appena trattata con l'apposito tampone o eventuali altri attrezzi; è consigliabile non lavorare una striscia verticale di circa 10 cm che ha funzione di raccordo con la fascia successiva.

Applicazione di CEBOSTYLE ANTICO su CEBOSTONE: dopo accurata preparazione del supporto applicare CEBOSTONE bianco in una mano, diluito al 5% max con acqua mediante una pennellata media, lavorando a pennellate incrociate. Ad essiccazione avvenuta (6-8 ore) procedere all'applicazione di CEBOSTYLE ANTICO, in due mani, non diluito, mediante pennellata media o guanto sintetico; intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo sulla superficie evitando riquadrature nette. Dopo 4-6 ore e , comunque dopo la completa essiccazione della prima mano, applicare allo stesso modo la seconda mano.

Effetto BARKODE: su supporto asciutto, precedentemente lavorato con CEBOIDEA applicare CEBOSTYLE ANTICO in due mani con l'apposito pennello CeboSi, avendo cura di rispettare il senso della lavorazione realizzata. Attendere l'avvenuta essiccazione tra una mano e l'altra. Consultare la relativa Cartella colori per la scelta delle combinazioni di tinte e per la descrizione completa del ciclo applicativo.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 01/03/2011

SCHEMA TECNICA

ST 04.017

	<p>Effetto DRAFT e FUSION: su supporto asciutto, precedentemente lavoarto con CEBOSTRONG, applicare CEBOSTYLE ANTICO in due mani con l'apposito pennello CeboSi, avendo cura di rispettare il senso della lavorazione realizzata. Attendere l'avvenuta essiccazione tra una mano e l'altra. Consultare la relativa Cartella colori per la scelta delle combinazioni di tinte e per la descrizione completa del ciclo applicativo.</p>
Consigli pratici	<p>CEBOSTYLE ANTICO è applicabile anche su metalli, legno, vetro, plastica; in questi casi è necessario preparare i fondi con appositi primers.</p>
Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)	<p>Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l CEBOSTYLE ANTICO contiene VOC: 31 g/l</p>
Caratteristiche tecniche	<p>Resa teorica: 6-12 mq/lt , in due mani, a seconda della lavorazione e dell'effetto desiderato Aspetto fisico: liquido Peso specifico: 1,1 g/cm³ ph: 8,5 – 9 Resistenza al lavaggio: il prodotto è lavabile e sopporta le normali operazioni di pulizia. Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche</p>
Stoccaggio	<p>Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.</p>
Indicazioni di sicurezza	<p>CEBOSTYLE ANTICO non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.</p>

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.