

<b>Denominazione</b>	<b>ELISE</b>
<b>Descrizione</b>	Esclusiva pittura trasparente di finitura made with Swarovski Elements.
<b>Caratteristiche principali</b>	- rifrange la luce; - Acrilica; - Decorativa
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B4.C.0.A.2.FA Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.
<b>COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE di COV per Elise (cat. A/I): 200 g/L (2010). Elise contiene 100 g/L di COV.
<b>Ciclo applicativo</b>	<p>PREPARAZIONE DEL SUPPORTO</p> <p><u>Intonaci nuovi</u> -Assicurarsi che l'intonaco sia asciutto e adeguatamente stagionato (minimo quattro settimane). -Applicare una mano di FISS'UP o MAXFIX ACRILICO.</p> <p><u>Intonaci vecchi.</u> -Pulire le superfici asportando eventuali parti in fase di distacco. -Sporco e muffe devono essere rimosse con appositi prodotti di pulizia e sanificazione da parete. Vecchie pitture possono essere rimosse. -Applicare una mano di FISS'UP o MAXFIX ACRILICO.</p> <p>APPLICAZIONE DEL FONDO E DELLA FINITURA</p> <p>- Omogeneizzare molto bene il prodotto in barattolo, prima dell'utilizzo, mescolandolo manualmente con una spatola, - Applicare una o due mani di PITTURA DI FONDO PER DECORATIVI nella tinta desiderata. Verificare che la tinta sia applicata in maniera omogenea ed uniforme e che la superficie sia perfettamente asciutta prima di applicare la finitura. - NOTA IMPORTANTE: Applicare ELISE, a pennello, con movimenti incrociati per distribuire i cristalli in maniera omogenea. Per favorire l'adesione applicare il prodotto attenendosi scrupolosamente alla resa indicata nel presente documento (7-8 mq/lt). - Dopo pochi minuti, quando la finitura è ancora bagnata, tamponare con movimenti rapidi utilizzando l'apposito attrezzo denominato Rosotto Plus*. La tamponatura consente di uniformare il disegno mascherando i segni delle pennellate. Per ottenere un effetto uniforme si suggerisce di applicare il prodotto procedendo a porzioni di parete di circa 1 mq.</p>
<b>Consigli pratici</b>	<p>Per le modalità applicative consigliamo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La visione del video dimostrativo contenuto su "Colordeco 2011", reperibile presso i rivenditori;</li><li>- Consultare il sito internet <a href="http://www.maxmeyer.it">www.maxmeyer.it</a> nella sessione "MaxMeyer Channel";</li><li>- La visione delle sequenze fotografiche riportate sulla Cartella Colori.</li></ul> <p>Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: &lt; 75%; temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto : 50 ± 5 % di U.R.</p>

**Precauzioni di sicurezza**

- Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo e lontano da fonti di

- calore (in ambienti con temperatura compresa tra i +5 e +35°C).
- Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni).
- Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura	-	Opaca
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,000 ÷ 1,100
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTM D 2196)	N.D. (fluido gelatinoso)
Resa teorica per mano mq \ lt	MPL 052 (ISO 7254)	7-8
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	N.D.
Secco al tatto h	MPL 033	2 ÷ 3
Secco in profondità h	MPL 033	14 ÷ 24
Esterni \ Interni		NO / SI
Colori		Trasparente
Legante		Acrilico
Diluente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a pennello e rosotto % in volume	MPL 063	Pronto all'uso.

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

### Servizio Clienti

Numero Verde

**800-825161**

Lun - giov: 8.30 - 17.30  
Ven. 8.30 - 15.30



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)