

fs-18

11/12 184



FS-18

Fibra sintetica per massetti cementizi.

**preparatori
fondi di posa**

TECHNOKOLLA®



fs-18

VANTAGGI D'IMPIEGO

- Evita la formazione delle crepe da ritiro quando il massetto è in fase di indurimento. Rende superfluo l'uso della rete metallica, quando quest'ultima non viene messa per esigenze strutturali.
- Aumenta la resistenza all'abrasione.
- Aumenta la resistenza all'impatto e agli urti.

DATI TECNICI	VALORE
Dosaggio	1 Kg/m ³ di massetto. ~ 0,4-0,5 % sul cemento Es.: 125 gr ogni sacco di KRONOS
Confezione	5 Kg
Lunghezza	18 mm
Colore	Bianco
Allungamento a rottura	6-8%
Modulo	circa 13.000 N/mm ²
Diametrical Strength (resistenza alla trazione)	450-500 N/mm ²
Resistenza alla luce	Moderata
Resistenza agli agenti atmosferici	Buona
Resistenza nel tempo	Buona
Resistenza agli acidi	Solo se attaccata da agenti ossidanti forti
Resistenza ai prodotti alcalini	Buona
Resistenza ai solventi	Buona
Aumento di volume nell'acqua	0%

Technokolla raccomanda di prendere visione del documento “**note informative**” che integra e completa i contenuti di questa scheda. Il documento è scaricabile in formato pdf dal sito www.technokolla.it.

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l'utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l'uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L'utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell'impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito www.technokolla.it la versione più aggiornata della scheda tecnica.

Sika Italia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Stabilimento di Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, CAP 41049
Tel: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 www.technokolla.it

