

Sforzo di rottura (S) - Breaking strenght (S) - Charge de rupture (S) - Bruchlast (S)



ISO 10545-4

620 kg (6080 N)

Valore medio-Average value-Valeur moyenne-Durchschnittswert

ASTM C 648

≥ 1200 pounds

Visibilità delle impronte - Tread mark visibility - Visibilité des empreintes - Sichtbarkeit von Fußspuren



B

METODO COTTO D'ESTE-COTTO D'ESTE METHOD-MÉTHODE COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE VERFAHREN

Facilità di pulizia - Cleaning easiness - Facilité d'élimination de la tache - Reinigungsaufwand



2

METODO COTTO D'ESTE-COTTO D'ESTE METHOD-MÉTHODE COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE VERFAHREN

Resistenza all'attacco chimico - Resistance to chemical etching - Résistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen Chemikalien



ISO 10545-13

ULA-UHA

Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit



ISO 10545-14

CLASSE 5

Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstand gegen Tiefenabrieb



ISO 10545-6

≤ 134 mm³

Assorbimento d'acqua - Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahmefähigkeit



ISO 10545-3

≤ 0,05%

Resistenza al gelo - Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit



ISO 10545-12

Ingelivo - Frost proof - Non gélifs - Frostsicher

Stonalizzazione - Denshading - Dénuancement - Enttonalisierung



ANSI 137.1

V1

Combinazioni grafiche - Graphic patterns - Nombre Graphismes - Anzahl der verschiedenen Grafiken



15 90x90

Materie prime - Raw materials - Matières premières - Rohstoffe

Sabbie quarzifere, feldspati, argille, ossidi colorati.
Silica-quartz-aluminous clay, coloured oxides.
Argiles silico-quartz-alumineuses, oxydes colorés.
Aluminium- Quartz, silikathaltige Tone, gefärbte Oxyde.

Pressatura - Pressing - Compression - Pressungen

6200 TON. - 1 stampo per il 90x90.
6200 TON. - 1 form for size 90x90.
6200 TON. - 1 forme pour le 90x90.
6200 TON. - 1 Pressform für das Format 90x90.

Applicazioni - Applications - Applications - Anwendungen

Sali solubili colorati a tecnologia digitale.
Soluble salt coloured by means of digital technology.
Sels solubles colorés selon la technologie numérique.
Lösliche, mit Digital-Technologie gefärbte Salze.

Cottura - Firing - Cuisson - Brand-verfahren

90 minuti, 1230°C.
90 minutes, 1230°C.
90 minutes, 1230°C.
90 Minuten, 1230°C.

Finiture - Finishing - Finitions - Oberfläche

Lappata, rettificata e rompifilo.
Honed, rectified and chamfer.
Adoucie, rectifiée et profil.
Halb-poliert, geschliffen und stumpfschliff.



Residenziale
Residential
Résidentiel
Wohnbereich



Pubblico
Public
Public
Öffentlich

