














Tipologia Produttiva : **Gres Porcellanato colorato in massa decorato**
 Productive Typologies: **Decorated colored body Porcelain**
 Formati / Sizes : **30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24") - 15x60 (6"x24") - 10x60 (4"x24")**





Superficie: **Opaca**
 Finish: **Matt**

Bordi / Edges: **Rettificato Monocalibro - Rectified Monocaliber**

ISO 13006 UNI EN 14411 - APPENDICE G - Bla - GL



CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA		ECO 21
 spessore thickness épaisseur Stärke	10545.2	± 5 %	10,5mm
 lunghezza e larghezza length and width longueur et largeur Länge und Breite		± 0,75 % ± 0,6 %	± 0,75 % ± 0,6 %
 rettezza degli spigoli straightness of sides rectilignité des arêtes Kantengeradheit		± 0,5 %	± 0,4 %
 ortogonalità wedging orthogonalité Rechtwinkligkeit		± 0,6 %	± 0,4 %
 planarità flatness planéité Ebenflächigkeit		± 0,5 %	± 0,25 %
 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	10545.3	≤ 0,5 %	≤ 0,15 %
 resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit	10545.4	≥ 35 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
sforzo di rottura (S) breaking strength (S) chargement de rupture (S) Bruchlast (S)		≥ 1300 N	≥ 1600 N
 resistenza all'abrasione profonda resistance to deep abrasion résistance a l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	10545.6	≤ 175 mm ³	128 mm ³
 resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	10545.9	Nessun campione deve presentare difetti visibili samples must show no visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen	nessuna alterazione no alteration aucune altération Keine Veränderung
 resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressaillage Harrißbeständigkeit	10545.11	richiesta required demandée Erforderlich	garantita guaranteed garantie Garantiert
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit	10545.12	Richiesta	resistente resistant résistant beständig
 resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina resistance to household chemicals and swimming-pool additives résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscine Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badwasserzusätze für Schwimmbäder	10545.13	GB minimo	GA
resistenza all'attacco acido e basico acid and alkali resistance résistance aux acides et aux bases Widerstand gegen Säuren und Laugen		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante As per the producer's internal classification Selon la classification mentionnée par le fabricant Laut vom Hersteller angegebener Klassifizierung	GLA - GHA
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	10545.14	Classe 3 minimo	Classe 5

	Coefficiente di attrito dinamico dynamic friction coefficient coefficient de frottement dynamique dynamischer Reibungskoeffizient	BCR -Tortus	Asciutto / Dry > 0.4 Bagnato / Wet > 0.4	Asciutto / Dry : 0,81 Bagnato / Wet: 0,70
	Coefficiente di attrito statico static coefficient of friction coefficient de frottement statique Haftreibungskoeffizient	ASTM C-1028	Asciutto / Dry > 0.6 Bagnato / Wet > 0.6	Asciutto / Dry : 0,78 Bagnato / Wet: 0,60
	resistenza alla scivolosità non slipe grade antiderapant Rutschfestigkeit	DIN 51130	Da R9 a R10	R10
	resistenza alla scivolosità non slipe grade antiderapant Rutschfestigkeit	DIN 51097	A + B + C	A + B