

















Tipologia Produttiva : **Gres Porcellanato colorato in massa decorato**
 Productive Typologies: **Decorated colored body Porcelain**
 Formati / Sizes :
24,65x99,2 (9 7/8" x 39") - 16,3x99,2 (6 5/12" x 39") - 12,2x99,2 (4 4/5" x 39")

Superficie: **Naturale**
 Finish: **Natural**

Bordi / Edges: **Rettificato Monocalibro**
Rectified Monocaliber

ISO 13006 UNI EN 14411 - APPENDICE G - Bla - GL



CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORE PRESCRITTO UNI EN 14411 - Bla REQUIRED VALUE UNI EN 14411 - Bla VALEUR PRESCRITE UNI EN 14411 - Bla VORGESCHRIEBENER WERT UNI EN 14411 - Bla	ENERGY wood
 spessore thickness épaisseur Stärke	10545.2	± 5 %	10,5mm
 lunghezza e larghezza length and width longueur et largeur Länge und Breite		± 0,75 % ± 0,6 %	conforme conform conforme normgerecht
 rettilineità degli spigoli straightness of sides rectilignité des arêtes Kantengeradheit		± 0,5 %	conforme conform conforme normgerecht
 ortogonalità wedging orthogonalité Rechtwinkligkeit		± 0,6 %	conforme conform conforme normgerecht
 planarità flatness planéité Ebenflächigkeit		± 0,5 %	conforme conform conforme normgerecht
 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	10545.3	≤ 0,5 %	conforme conform conforme normgerecht
 resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit	10545.4	≥ 35 N/mm ²	conforme conform conforme normgerecht
 sfuerzo di rottura (S) breaking strength (S) chargement de rupture (S) Bruchlast (S)		≥ 1300 N	conforme conform conforme normgerecht
 resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	10545.9	Nessun campione deve presentare difetti visibili samples must show no visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen	conforme conform conforme normgerecht
 resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressillage Harrißbeständigkeit	10545.11	richiesta required demandée Erforderlich	conforme conform conforme normgerecht
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit	10545.12	Resistente Resistant Résistant Beständig	conforme conform conforme normgerecht
 resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina resistance to household chemicals and swimming-pool additives résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscine Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze für Schwimmbäder	10545.13	GB minimo	conforme conform conforme normgerecht
 resistenza all'attacco acido e basico acid and alkali resistance résistance aux acides et aux bases Widerstand gegen Säuren und Laugen		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante As per the producer's internal classification Selon la classification mentionnée par le fabricant Laut vom Hersteller angegebener Klassifizierung	conforme conform conforme normgerecht
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	10545.14	Classe 3 minimo	conforme conform conforme normgerecht
 Coefficiente di attrito statico static coefficient of friction coefficient de frottement statique Haftreibungskoeffizient	ASTM C-1028	Asciutto / Dry > 0.6 Bagnato / Wet > 0.6	Asciutto / Dry : 0,86 Bagnato / Wet : 0,60
 Durezza superficiale (MOHS) surface hardness (MOHS scale) dureté superficielle (échelle MOHS) Oberflächenhärte (nach MOHS)	EN 101	≥ 5	7