



# MAMA WOOD

001

by ACR







MAMA WOOD OLD GREY RETTIFICATO 20x122 8"x48"



MAMA WOOD OLD TEAK RETTIFICATO 20x122 8"x48"







MAMA WOOD PAINTED BLUE RETTIFICATO 20x122 8"x48"



MAMA WOOD ANTIQUE WHITE RETTIFICATO 20x122 8"x48"



MAMA WOOD 20x122 8"x48"

GRES PORCELLANATO SMALTATO LAPPATO RETTIFICATO / NATURALE RETTIFICATO  
LAPPED RECTIFIED / NATURAL RECTIFIED GLAZED PORCELAIN STONWARE



<b>003823/109</b> MAMA WOOD Antique White Lappato Rettificato	113
20x122	5
<b>003801/86</b> MAMA WOOD Antique White Rettificato	100
20x122	5



<b>003825/109</b> MAMA WOOD Old Teak Lappato Rettificato	113
20x122	5
<b>003803/86</b> MAMA WOOD Old Teak Rettificato	100
20x122	5




<b>003824/109</b> MAMA WOOD Old Grey Lappato Rettificato	113
20x122	5
<b>003802/86</b> MAMA WOOD Old Grey Rettificato	100
20x122	5



<b>003826/109</b> MAMA WOOD Painted Blue Lappato Rettificato	113
20x122	5
<b>003804/86</b> MAMA WOOD Painted Blue Rettificato	100
20x122	5

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



Battiscopa 7,2x61	20
<b>003827/12</b> MAMA WOOD Antique White	19
<b>003828/12</b> MAMA WOOD Old Grey	19
<b>003829/12</b> MAMA WOOD Old Teak	19
<b>003830/12</b> MAMA WOOD Painted Blue	19

pesi e misure. weight and sizes. poids et mesures. gewichte und verpackungen.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20x122	10 mm	5	1,22	23,50	45	54,90	1165,00



ANTIQUÉ WHITE

OLD TEAK

MAMA  
WOOD

OLD GREY

PAINTED BLUE

**Gres porcellanato** Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

**Caratteristiche tecniche** Technical characteristics / Caractéristiques techniques / Technische Merkmale  
**UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)**

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	MAMA WOOD	
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2m</sup>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
<b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Nessuna alterazione</b> No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	<b>Non gelivo</b> Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
<b>Caratteristiche di regolarità</b> Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	<b>Tolleranze minime</b> Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung
		<b>Spessore</b> / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max	
		<b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit	± 0,5% max	
		<b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	
<b>Planarità</b> / Length and width Longuer et largeur / Ebenflächigkeit		± 0,5% max		
<b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95% min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> / Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects / 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles / Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico</b> They must not show relevant signs of chemical attacks Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique / Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
<b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	<b>Come dichiarato</b>	<b>Naturale</b> 4	<b>Lappato</b> 3
<b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	<b>Min. 3</b>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
<b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	<b>Stabile</b>	Nessuna Variazione	
<b>Durezza Superficie Mohs</b> Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 6	<b>Naturale</b> 6-8	<b>Lappato</b> ≥ 3
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	<b>Resiste</b> Resistant	
<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	<b>METODO B.C.R.A.</b>  DIN 51130 DIN 51097	<b>D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ &gt; 0,40)</b> <b>In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro</b> Basing on the environment or on the working area <b>In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi</b> Basing on the wet-loaded barefoot areas	<b>&gt; 0,4</b>  <b>R9</b>	



# MAMA WOOD

# 001

by ACR

via Salvaterra, 18/A  
42048 Rubiera RE Italy  
Tel. +39 0522 628841  
Fax +39 0522 628976

[www.anticaceramica.it](http://www.anticaceramica.it)  
[info@anticaceramica.it](mailto:info@anticaceramica.it)