



ISTRUZIONI PER TUTTI I PRODOTTI DELLA LINEA LIFE

SCHEMA PRODOTTO

Grazie per aver acquistato un pavimento Gazzotti. Vi preghiamo di leggere con attenzione e seguire con scrupolo le indicazioni sotto riportate.

Prodotti

- I prodotti della linea Life sono parquet 3 strati costituiti cioè da uno strato superiore di specie legnosa nobile (quercia), da uno strato centrale composto da listelli di legno di conifera, con fibra ortogonale a quella degli strati esterni e da uno strato inferiore sempre in legno, controbilanciante.
- I prodotti della linea Life sono conformi alla normativa UNI EN 14342. Le caratteristiche tecniche previste dalla norma sono indicate nell'imballo esterno.
- Tutti i prodotti sono piallati a mano e si caratterizzano per una finitura che non modifica in alcun modo la naturalezza del prodotto.
- Ogni singolo elemento, realizzato con incastro a maschio e femmina sui quattro lati è bisellato. Il bisello viene ammaccato manualmente.
- Ogni singola lista è piallata manualmente con arrotondamento del nodo in linea con le vecchie tradizioni.
- In Life ogni caratteristica naturale del legno viene mantenuta: alcuni nodi sono aperti, altri stuccati con stucco a file o calante, sono presenti spaccature stuccate o aperte.
- I prodotti sono selezionati in modo da dare un aspetto reale e naturale. Gazzotti prevede una selezione, Emotion, che, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13489 (appendice B, principi per la classificazione della classe libera), è da considerarsi classe d'aspetto libera con le caratteristiche riportate nella tabella alla fine della scheda prodotto.
- Alcuni prodotti sono opportunamente pigmentati sulla faccia superficiale. Le tonalizzazioni possono variare a causa delle differenti venature, delle differenti reazioni degli estrattivi della specie legnosa, del diverso assorbimento del legno e costituiscono caratteristica peculiare del prodotto. Il posatore dovrà, durante la posa, tenerne conto garantendo la più corretta distribuzione delle liste per il migliore risultato visivo.

Informazioni sulla posa

- Tutti i prodotti devono essere conservati in ambienti asciutti, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa che deve avvenire con serramenti installati, intonaci asciutti.
- Al momento della posa l'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e temperatura non inferiore ai 10°C.
- Tutti i prodotti si possono posare incollati o flottanti su sottofondi cementizi o su pavimenti preesistenti, purché compatti, complanari e comunque idonei. Nel caso di posa incollata la colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non sui fianchi e teste dei prodotti. Nel caso di posa flottante è necessario inserire tra le liste ed il sottofondo una idonea barriera al vapore e l'apposito materassino e le liste dovranno essere incollate tra di loro nei lati lunghi.
- **Al momento della posa eventuali residui di collanti vanno rimossi prima dell'essiccazione esclusivamente con uno straccio pulito senza utilizzo di alcool o solventi.**
- Tutti i prodotti sono finiti, non necessitano di alcun trattamento superficiale e sono calpestabili dopo 24 ore dalla posa.
- **La lavorazione manuale della bisellatura, richiede grande precisione di lavorazione. Gli incastri risultano pertanto più duri del solito e la posa deve essere effettuata con l'utilizzo del martelletto in gomma ed eventuale attrezzo per favorire l'accostamento degli elementi.**
- E' regola generale l'impiego di una barriera/schermo al vapore che va sempre disposta prima della realizzazione dei massetti per proteggere il pavimento di legno da possibili risalite di umidità.
- L'umidità dei sottofondi non deve superare: il 2% in peso per massetti cementizi o a base di leganti idraulici; l'1,7% per massetti cementizi o a base di leganti idraulici riscaldanti/raffrescanti, lo 0,5% per massetti di anidride; lo 0,2% per massetti di anidride riscaldanti. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro al carburo immediatamente prima della posa.
- Per la posa su pavimenti riscaldanti/raffrescanti assicurarsi che: l'impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che la temperatura superficiale di esercizio del parquet, per ragioni di stabilità dimensionale e di benessere, non deve superare i 24°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti per la posa dei parquet.
- Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento alla normativa tecnica di riferimento nonché alle specifiche pubblicazioni sulla posa dei pavimenti in legno per uso civile edite da Edilegno/Federlegno Arredo, nonché alla normativa tecnica vigente.
- In caso di dismissione del prodotto questo non deve essere disperso nell'ambiente ma conferito presso i pubblici sistemi di smaltimento, conformemente alle legislazioni vigenti
- **Nel caso di difetti evidenti dei prodotti, non si accettano contestazioni di nessun tipo sui materiali se posati. L'utilizzazione o l'alienazione dei materiali da parte del compratore costituiscono accettazione degli stessi e riconoscimento della corrispondenza a quelli pattuiti, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e comunicarli per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.**
- La pavimentazione posata, quando valutata visivamente, deve essere osservata in posizione eretta con luce naturale diffusa alle spalle dell'osservatore. In assenza di luce naturale diffusa è possibile utilizzare luce artificiale purché diffusa. Per la valutazione o la localizzazione di difettosità presenti sulla superficie della pavimentazione non devono essere utilizzate sorgenti di luce artificiale indirizzate direttamente sulla pavimentazione.

Informazioni sulle specie legnose

- Essendo il legno un materiale naturale, esistono differenze cromatiche e di venatura che rendono tutti gli elementi differenti tra di loro. Di conseguenza, al momento della fornitura, il pavimento può essere anche palesemente diverso da quello della campionatura: a contatto con la luce le specie legnose tendono generalmente a scurirsi ed uniformarsi.

- Essendo inoltre il legno un elemento cangiante, l'aspetto differisce anche a seconda dell'angolo visivo. Campionature e riproduzioni fotografiche sono pertanto indicative e non vincolanti.
- Nel caso della Quercia/Rovere, alcuni elementi possono presentare striature più lucenti dette "specchiature".
- **Il pavimento di legno, pur avendo resistenza e durezza idonee all'uso, si può ammaccare per urti e cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, sedie con ruote non idonee, ecc., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le soles delle scarpe. La finitura superficiale svolge una azione protettiva, ma non impedisce quanto sopra descritto.**
- Le singole liste eventualmente danneggiate possono essere sostituite. Sugeriamo di tenere una adeguata scorta della partita utilizzata. Al momento della sostituzione, la nuova lista risulterà di colorazione differente: a contatto con la luce, nel tempo, tenderà ad uniformarsi alle altre.

Conservazione e manutenzione

- Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche, ovvero temperatura dell'aria compresa tra 18°C e 22°C e umidità dell'aria compresa tra 45% e 60%. L'umidità dell'aria non compresa tra 45% e 60% può provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di microfessure (setolature), di distacchi del legno nobile dal supporto ligneo stabilizzante o di rigonfiamenti.
- La temperatura superficiale di esercizio del parquet su massetto riscaldante, per ragioni di stabilità dimensionale e di benessere, non deve superare i 24 °C. Analogamente la temperatura superficiale di esercizio del parquet su massetti con funzione raffrescante non deve essere inferiore a 15°C.
- E' pertanto fondamentale garantire corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
- Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
- Eventuali macchie di colore create dalla presenza di tappeti od altri oggetti, tendono a scomparire quando il pavimento viene esposto alla luce
- L'utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca e di nastri adesivi può danneggiare irreparabilmente la finitura.
- La manutenzione ordinaria deve essere effettuata con un semplice straccio inumidito solo con acqua e ben strizzato. L'eccesso di acqua o l'uso di idropulitrici o macchine analoghe, può danneggiare la finitura.
- Qualora necessario si possono diluire nell'acqua gli specifici prodotti Gazzotti per la pulizia: Cleaning, il detergente neutro per la pulizia. Per le modalità d'uso consultare il sito www.gazzotti.it
- Se necessario, per ridonare al vostro parquet l'originaria luce, deve essere utilizzato Anti Age, l'apposito prodotto per la manutenzione straordinaria.
- Qualora sul parquet appaiano graffi o abrasioni più profonde è necessario utilizzare Oil Repair, il prodotto per i piccoli ritocchi localizzati.
- Per una migliore manutenzione è assolutamente indispensabile utilizzare i prodotti di manutenzione della linea Gazzotti.
- In caso di manutenzione effettuata con prodotti differenti si possono arrecare danni anche irreparabili alla finitura: in tal caso il prodotto non è più coperto da garanzia

In materia di reazione al fuoco si rimanda a quanto dichiarato nella etichetta relativa alla marcatura CE applicata sulla testa di ogni confezione

Gazzotti Spa garantisce i propri prodotti nei limiti di legge.

Caratteristiche	Emotion
Alburno sano	consentite tracce leggere
Nodi (sani, aderenti, marci)	consentiti,
Alterazione di colore gialla	consentita
Cretti (setolature)	consentiti
Inclusioni di corteccia	consentite
Colpo di fulmine	consentito
Fibratura aggrovigliata	consentita
Deviazione della fibratura	consentita
Cuore sano	consentito
Variazioni di colore (incluso cuore nero, cuore rosso ecc.)	consentite
Tracce dei listelli	non consentite
Raggi parenchimatici (specchiature)	consentiti
Alterazione biologica	non consentita, ad eccezione dell'azzurramento dei fori neri da insetti (moschettature)
Parti non visibili	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni e quantità se ne compromettono la resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet