



## **ISTRUZIONI PER TUTTI I PRODOTTI DELLA LINEA SMILE**

### **SCHEDA PRODOTTO**

Grazie per avere acquistato un parquet Gazzotti. Vi preghiamo di leggere con attenzione e seguire scrupolosamente le indicazioni sotto riportate.

#### **Prodotti**

- Tutti i prodotti sono conformi alla normativa UNI EN 14342. Le caratteristiche tecniche previste dalla norma sono indicate sull'imballo esterno.
- Tutti i prodotti sono sottoposti ad uno speciale trattamento di verniciatura ecologico che tutela al massimo l'ambiente di lavoro e lo spazio circostante. Alcuni prodotti sono pigmentati nella parte superficiale. Alcuni prodotti sono sottoposti a un trattamento termico: in tal caso il forte contrasto di colori è una caratteristica normale del pavimento che evidenzia la risposta specifica di ogni singola lista al contatto con il calore.  
A contatto con la luce i prodotti termo trattati tendono a schiarirsi.
- Alcuni prodotti sono leggermente spazzolati per ottenere quell'effetto di usura naturale della superficie in grado di esaltare la personalizzazione della materia prima.
- Gazzotti prevede, a seconda delle tipologie di prodotti, due selezioni, KNS e KNOT, che, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13489 (appendice B, principi per la classificazione della classe libera), sono da considerarsi classi d'aspetto libere con le caratteristiche riportate nella tabella alla fine della scheda prodotto.
- I prodotti della linea XX Large sono bisellati sui 4 lati e presentano nodi aperti e/o stuccati anche di grandi dimensioni, per esaltarne l'estetica naturale.

#### **Informazioni sulla posa**

- Tutti i prodotti devono essere conservati in ambienti asciutti, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.
- Al momento della posa l'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve essere inferiore a 10° C.
- Tutti i prodotti devono essere posati su sottofondi cementizi o su pavimenti preesistenti purché compatti ed idonei. Tutti i prodotti devono essere posati incollati: in tal caso la colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su fianchi e teste dei prodotti. Nella versione XX Large si può procedere con posa incollata o flottante: in quest'ultimo caso tra le liste e il sottofondo dovrà inserirsi l'apposito materassino e le liste dovranno essere incollate tra di loro nei lati lunghi.
- **Al momento della posa eventuali residui di collanti vanno rimossi prima dell'essiccazione esclusivamente con uno straccio pulito senza utilizzo di alcool o solventi.**
- Tutti i prodotti sono finiti, non necessitano di alcun trattamento superficiale e sono calpestabili dopo 24 ore dalla posa.
- L'umidità dei sottofondi non deve superare il 2% in peso per massetti di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l'1,7% per massetti riscaldanti, lo 0,5% per massetti di anidrite e lo 0,2% per i massetti di anidrite riscaldanti. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa.
- Per la posa su pavimenti riscaldanti e/o raffrescanti assicurarsi, che l'impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che la temperatura superficiale di esercizio del parquet, per ragioni di stabilità dimensionale e di benessere, non deve superare i 24°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti per la posa dei parquet.
- Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento alle specifiche pubblicazioni sulla posa dei pavimenti in legno per uso civile edito da Edilegno/Federlegno Arredo, nonché alla normativa tecnica vigente.
- **Nel caso di difetti evidenti dei prodotti, non si accettano contestazioni di nessun tipo sui materiali posati. L'utilizzazione o l'alienazione dei materiali da parte del compratore costituiscono accettazione degli stessi e riconoscimento della corrispondenza a quelli pattuiti, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziasse durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e comunicarli per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.**
- La pavimentazione posata, quando valutata visivamente, deve essere osservata in posizione eretta con luce naturale diffusa alle spalle dell'osservatore. In assenza di luce naturale diffusa è possibile utilizzare luce artificiale purché diffusa. Per la valutazione o la localizzazione di difettosità presenti sulla superficie della pavimentazione non devono essere utilizzate sorgenti di luce artificiale indirizzate direttamente sulla pavimentazione.

#### **Informazioni sulle specie legnose**

- Essendo il legno un materiale naturale, esistono differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli elementi differenti tra di loro. Di conseguenza, al momento della fornitura, il pavimento può essere anche palesemente diverso da quello delle campionature. Il pigmento può a seconda della materia prima dare differenti risposte cromatiche: anche in questo caso possono esistere differenze cromatiche tra lista e lista e comunque rispetto alle campionature.  
Essendo il legno, inoltre, cangiante, l'aspetto differisce anche a seconda dell'angolo visivo. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi assolutamente indicative e non vincolanti.
- Nel Rovere alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature".
- **Il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, sedie con ruote non idonee, ecc., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le suole delle scarpe. La verniciatura superficiale svolge un'azione protettiva, ma non impedisce quanto sopra descritto.**



il parquet italiano dal 1910

- Le singole liste eventualmente danneggiate possono essere sostituite: suggeriamo di tenere un'adeguata scorta della partita utilizzata. Al momento della sostituzione la nuova lista risulterà di colorazione differente: a contatto con la luce, nel tempo, tenderà ad uniformarsi alle altre.

#### **Informazioni per la conservazione e per la manutenzione**

- Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche ovvero temperatura dell'aria compresa tra i 18°C e 22°C e umidità dell'aria compresa tra 45% e 60%. L'umidità dell'aria non compresa tra 45% e 60% può provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di microfessure (setolature), di distacchi del legno nobile dal supporto ligneo stabilizzante e di rigonfiamenti.
- La temperatura superficiale di esercizio del parquet su massetto riscaldante, per ragioni di stabilità dimensionale e di benessere, non deve superare i 24 °C. Analogamente la temperatura superficiale di esercizio del parquet su massetti con funzione raffrescante non deve essere inferiore a 15°C.
- E' pertanto fondamentale garantire corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
- Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
- L'utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca e di nastri adesivi può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione ordinaria deve essere effettuata con un semplice straccio inumidito o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e Cleaning, il detergente neutro per i pavimenti Gazzotti.

#### **Gazzotti S.p.A. garantisce i propri prodotti nei limiti di legge.**

Caratteristiche	KNS	KNOT
Alburno sano	consentite	consentite tracce leggere
Nodi (sani, aderenti, marci)	consentiti se sani, diametro ≤ a 20 mm	consentiti se sani, diametro ≤ a 40 mm
Alterazione di colore gialla	consentita	consentita
Cretti (setolature)	consentiti se non passanti e di lungh. max di 40 mm	consentiti se non passanti e di lungh. max di 40 mm
Inclusioni di corteccia	consentite	consentite
Colpo di fulmine	non consentito	non consentito
Fibratura aggrovigliata	consentita	consentita
Deviazione della fibratura	consentita	consentita
Cuore sano	non consentito	non consentito
Variazioni di colore (incluso cuore nero, cuore rosso ecc.)	consentite	consentite
Tracce dei listelli	non consentite	non consentite
Raggi parenchimatici (specchiature)	consentiti	consentiti
Alterazione biologica	non consentita, ad eccezione dell'azzurramento	non consentita,
<b>Parti non visibili</b>	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se ne compromettono la resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet	