Denominazione **UNICA**

Descrizione Pittura murale universale per interni.

Caratteristiche principali
- Pronta all'uso;
- Ottima resa;
- Finitura opaca;
- Applicazione diretta su Cartongesso.
- Applicabile in mano unica.

Classificazione (UNI 8681) B4. C.O.A.2.IA
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, stiroloacrilica.

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE) Pitture opache per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE di COV per UNICA (cat. A/a): 30 g/L (2010). UNICA contiene al massimo 30 g/L di COV.

Ciclo applicativo
PARETI INTERNE MAI DIPINTE
(intonaco civile nuovo stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo…)
Asportare con spazzola il pulviscolo e frammenti d'intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le eventuali imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente.
Su supporti particolarmente assorbenti si consiglia di applicare una mano di Fissativo Acrilico Imax, dopo 6 ore applicare una mano di UNICA.
PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA
Ripulire accuratamente la superficie, asportando le parti di pittura non aderente. Stuccare le eventuali imperfezioni con stucco, carteggiare e spolverare procedendo come sopra indicato. Dopo carteggiatura applicare una mano di UNICA.
Su muri particolarmente assorbenti o già pitturati a tempera si consiglia di applicare una mano di Fissativo Acrilico Imax prima di procedere all'applicazione di UNICA.

Consigli pratici
In caso di stuccature o imperfezioni del supporto potrebbe essere necessario dare due mani di prodotto.
Il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 6-7 giorni dall'applicazione.
Condizioni dell'ambiente e del supporto:
temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell'ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
umidità del supporto: < 10 di U.R.
Eliminare la pittura dagli attrezzi subito dopo l'uso, premendoli contro la parte interna della confezione. Successivamente immergerli in una bacinella con una quantità minima d'acqua, ripetendo l'operazione fin quando necessario.

Precauzioni di sicurezza
- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Molto opaco
Massa volumica g\ml	UNI 8910	1,400 ÷ 1,500
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	3000 ÷ 4000
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	30 ÷ 50
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco in profondità h		Max 24
Sovraverniciabilità h		4 ÷ 8
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco
Diluente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Pronta all'uso Max 5%
Applicazione a pennello % in volume		Pronta all'uso Max 5%

PRESTAZIONI SICURE UNI 10795 ed EN 13300

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Resa teorica per mano m^2 \ Lt	ISO 7254	14 ÷ 15
Lavabilità	ISO 11998	Classe 3
Permeabilità al vapore acqueo W_{DD}	UNI 9396	>150 g/m^2 in 24 h Alta
Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua S_D (spessore film 100 micron secchi)	UNI 9396	< 0,1 m
Brillantezza gloss	ISO 2813	< 5 Molto Opaco
Presa di Sporco ΔL	UNI 10792	ΔL 22 Alta

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

MaxMeyer
M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it