

SLATY

EDIMAX
— CERAMICHE
ASTOR



MULTICOLOR

OCHRE

ALMOND



SLATY_MULTICOLOR 45.3X45.3






SLATY - MULTICOLOR 45.3 X 45.3 ▲ MOSAICO ROMBO ▼



SLATY _ MULTICOLOR 45.3X75.8





SLATY - MULTICOLOR 30X60.5 - 14.7X60.5





SLATY - MULTICOLOR 30X60.5



SLATY - OCHRE 45.3X45.3





SLATY _ OCCHRE 45.3X45.3





SLATY_OCHRE 14.7X60.5





SLATY _ OCCHRE 45.3X75.8




SLATY - ALMOND 45.3X45.3





SLATY - ALMOND 45.3 X 45.3



SLATY - ALMOND 7.5 X 15



SLATY - ALMOND 45.3X75.8



MULTICOLOR



OCHRE




ALMOND

SLATY



45,3x75,8 (18"x30") BTR
4MA6 Multicolor
4MA7 Ochre
4MA8 Almond



45,3x45,3 (18"x18") BTR
4EAO Multicolor
4EBO Ochre
4ECO Almond



30x60,5 (12"x24") BTR
6ZB2 Multicolor
6ZB3 Ochre
6ZB4 Almond




30x30 (12"x12") BTR
3NR6 Multicolor
3NR5 Ochre
3NR4 Almond




14,7x60,5 (6"x24") ⊕
5CB6 Multicolor
5CB7 Ochre
5CB8 Almond



7,5x15 (3"x6") ⊕
7A49 Multicolor
7A50 Ochre
7A51 Almond




Mosaico 5x5 (2"x2")
Foglio 30x30 (12"x12") ○
N464 Multicolor
N465 Ochre
N466 Almond




Mosaico Rombo 8x5 (3"x2")
Foglio 26x28 (10"x11") ○
3NZ0 Multicolor
3NZ9 Ochre
3NZ8 Almond



Battiscopa
7,5x30 (3"x12")
6A97 Multicolor
6A98 Ochre
6A99 Almond



Gradino
30x60,5 (24"x12") ① *
7L47 Multicolor
7L48 Ochre
7L49 Almond



Ang. Gradino
30x30 (12"x12") ① *
1JK1 Multicolor
1JK2 Ochre
1JW9 Almond

* ARTICOLO A RICHIESTA A SCATOLE INTERE • ON REQUEST FULL BOXES • LAUT ANFRAGE VOLLE KARTON • SUR DEMANDE BOITES COMPLETES

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION





- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi BTR. Superfici naturali e superfici antiscivolo.
Coloured body glazed porcelain tiles. BTR conic reversed edges. Natural surfaces and antislip surfaces.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse.
The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm.
Conic reversed edges: when you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition, in single size at least 2 mm.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY

BTR: bordi a trapezio rovesciato RET: rettificato ⊕ prodotto tagliato ○ prodotto incollato su rete * su richiesta
conic reversed edges rectified cut item item on net on request

① piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
- Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all according to usage and regulations in force.

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION

V1 V2 V3 V4
 Aspetto uniforme  Lieve variazione
Uniform appearance Slight variation
 Moderata variazione  Forte variazione
Moderate variation Substantial variation












PROGETTO BTR



Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L'originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l'originale imballo.

The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the side of the tile, produced with the reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tiles vertically without their original packing.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Variazione cromatica	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	Durezza della superficie	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Conducibilità Termica	Cessione Piombo Cadmio	Resistenza chimica	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Shade variation	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Hardness of the surface	Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Electrical Conductivity	Emission Lead Cadmium	Chemical resistance	Resistance to surface abrasion	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
				ISO 10545-3	ISO 10545-4	E.N. 101 MOHS	ISO 10545-9	ISO 10545-11	UNI E.N. 1745	ISO 10545-15	ISO 10545-13	ISO 10545-7	ISO 10545-12	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
									CT	Pb / Cd					
Slaty	10 mm	V4	BTR	< 0,5 % Bla	≥ 43 N/mm ²	-	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Pb < 0,1 Cd < 0,01	GA (M) GLA (M) GHA (M)	5	Garantita Guaranteed	> 0,42	R10 A+B



EDIMAX
— CERAMICHE
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it