

**WOOD\_KER**

EDIMAX  
— CERAMICHE  
ASTOR

# WOOD\_KER

EDIMAX  
CERAMICHE  
ASTOR

Wood\_ker disegna lo spazio con colori naturali, arricchisce gli ambienti interni e esterni con la personalità di un formato importante. Così bello e resistente da essere perfetto per l'abitare contemporaneo, Wood\_ker è prodotto con una tecnologia innovativa che reinterpreta nodi e venature, per essere protagonista del progetto d'arredo.

*Wood\_ker offers natural tones to enhance interior and exterior designs, combined with the impact that oversize tiles naturally create. Imbued with such beauty and strength, Wood\_ker is ideal for today's living. Its knots and grains, recreated by the innovative technology employed in its production, make this material a key design element.*



WOOD\_KER NUT 19,8x121 RET



WOOD\_KER NUT 19,8x121 RET



WOOD\_KER BROWN 19,8x121 RET



WOOD\_KER BROWN 19,8x121 RET

NUT




BROWN




# WOOD\_KER



19,8X121 (8"X48") RET  
2M57 W\_NUT  
2M60 W\_BROWN



14,4X100 (6"X40") RET  
2T02 W\_NUT  
2T01 W\_BROWN



BATTISCOPA 6,5X121 (3"X48") RET  
3K35 W\_NUT  
3K38 W\_BROWN



BATTISCOPA 7X100 (3"X40") RET  
3T02 W\_NUT  
3T01 W\_BROWN

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Variazione cromatica	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	Durezza della superficie	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Conducibilità Termica	Cessione Piombo Cadmio	Resistenza chimica	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Shade variation	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Hardness of the surface	Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Electrical Conductivity	Emission Lead Cadmium	Chemical resistance	Resistance to surface abrasion	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
				ISO 10545-3	ISO 10545-4	E.N. 101 MOHS	ISO 10545-9	ISO 10545-11	UNI E.N. 1745	ISO 10545-15	ISO 10545-13	ISO 10545-7	ISO 10545-12	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
									CT	Pb / Cd					
Wood_ker	10 mm	V4	RET	< 0,5 % Bla	≥ 43 N/mm <sup>2</sup>	-	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Pb < 0,1 Cd < 0,01	GA (M) GLA (M) GHA (M)	5	Garantita Guaranteed	> 0,42	R10 A


## INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati e bordi rettificati. Superfici naturali.  
Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.  
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse.  
The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.  
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.  
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.  
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.  
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

## SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY

RET: rettificato      ○      prodotto incollato su rete  
rectified                      item on net

## VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION

V1                      V2                      V3                      V4  
 Aspetto uniforme       Lieve variazione  
Uniform appearance      Slight variation  
 Moderata variazione       Forte variazione  
Moderate variation      Substantial variation





EDIMAX  
CERAMICHE  
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990  
[www.edimaxastor.it](http://www.edimaxastor.it) - [info@edimaxastor.it](mailto:info@edimaxastor.it)