

CONTINUO DECO

RIVESTIMENTO DECORATIVO BICOMPONENTE IN PASTA SPATOLABILE, DI NATURA ORGANICO-MINERALE

Serie 114/115

DESCRIZIONE

CONTINUO DECO è un rivestimento decorativo in pasta, spatolabile, bicomponente, per superfici orizzontali e verticali, colorabile tramite sistema tintometrico.

La formulazione è adeguabile alle varie esigenze della cantieristica moderna e permette di realizzare diversi effetti, dal monolitico perfettamente piatto ed uniforme, al bicolore, fino al testurizzato.

Per ulteriori informazioni sulla realizzazione degli effetti consultare il manuale tecnico di posa.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

CONTINUO DECO garantisce un'ottima adesione sopra ai fondi LEVEL_ZERO o BASE previsti dal sistema CONTINUO, creando superfici orizzontali e verticali altamente personalizzabili e dall'elevato pregio estetico.

CONTINUO DECO è un prodotto particolarmente versatile. La lavorazione della pasta ottimizza i tempi in cantiere e permette di ottenere un'ampia gamma di effetti estetici con un solo prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONTINUO DECO COMPONENTE A

- Natura del legante: copolimero acrilico in dispersione acquosa
- Aspetto: pasta bianca
- Solvente : acqua

CONTINUO DECO COMPONENTE B

- Natura del Legante: cemento e inerti.
- Aspetto: polvere bianca
- Dimensione max degli inerti: 0,3 mm

MISCELA CONTINUO DECO A+B

- Rapporto di miscela: 3:1 in peso
- Peso specifico impasto UNI EN ISO 2811-1: $1,77 \pm 0,05$ c.a. Kg/l
- Tempo di lavorabilità: circa 120 minuti a 25°C, UR=60%.
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 60 min.; sovraverniciabile dopo 3 ore (variabile a seconda delle condizioni ambientali e del supporto).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il fondo deve presentare i seguenti requisiti:

- asciutto, compatto e privo di polvere. Eventuali irregolarità dovute ad una errata applicazione del fondo possono essere mitigate tramite levigatura.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

- Aggiungere ad ogni confezione tinteggiata di CONTINUO DECO A da 15 Kg una intera confezione di CONTINUO DECO B da 5 Kg.

- L'aggiunta dovrà essere fatta gradualmente e sotto agitazione lenta di un trapano munito di frusta per almeno 3

minuti .

- E' possibile aggiungere alla miscela fino ad un 5-8% in peso di acqua.

- La malta ottenuta dovrà essere uniforme, tixotropica e senza grumi .

- Attrezzi: frattazzo in acciaio inox

- La realizzazione di particolari effetti estetici da realizzare con CONTINUO DECO richiede la consultazione del manuale tecnico di posa.

- Nr. strati: 2-3 strati di prodotto in funzione dell'effetto estetico ricercato.

- Prima dell'applicazione del primer è possibile levigare leggermente la superficie con rotorbitale o monospazzola.

- La pulizia degli attrezzi deve venir effettuata subito dopo l'uso con acqua.

- Resa indicativa: 1,2-1,5 kg/mq nei 2 strati.

La rese è orientativa e riferita a supporti piani. Prima di procedere si consiglia la verifica direttamente in cantiere.

TINTEGGIATURA

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico.

Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/l: pitture per effetti decorativi (base Acqua): 200 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 200 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento decorativo in pasta spatolabile per superfici orizzontali e verticali per la realizzazione di sistemi decorativi CONTINUO.

Consumo orientativo di 1,2 - 1,5 kg/mq , nei 2 strati.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo

CONTINUO DECO

RIVESTIMENTO DECORATIVO BICOMPONENTE IN PASTA SPATOLABILE, DI NATURA ORGANICO-MINERALE

Serie 114/115

controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.