

SCHEDA TECNICA



STUCCO RUVIDO BIANCO FIBRORINFORZATO

Per Rasare, Riempire, Ripristinare, Ricostruire ed ottenere finiture Ruvide su Supporti Cantieristici

IMPIEGHI

- Rasatura di supporti cantieristici con aspetto simile all'intonaco civile.
- Ricostruzione di manufatti edili, Riparazioni di elementi come: frontalini di balconi, spigoli, cornici, pilastri, ecc.
- Riempimenti di buchi e crepe.
- Ripristini di facciate.
- Applicabile su supporti e manufatti edili: cemento, intonaco, calcestruzzo, pietra, laterizio, mattone, pannelli in cemento prefabbricato, ecc., eccetto superfici o manufatti in gesso
- Uso Esterno ed Interno.



CARATTERISTICHE

- Lungo **tempo di lavorazione**, fino a **2 ore**.
- **Rinforzato con fibre** speciali al fine di evitare microfessurazioni superficiali.
- **Buona capacità riempitiva**. Con Aguaplast SR5 si possono eseguire ripristini fino a 20 mm di spessore in una sola mano.
- Additivato con resine, eccellente aderenza su supporti cantieristici. Non serve ponte d'ancoraggio.
- Le resistenze meccaniche si ottengono rapidamente.
- Consistenza tissotropica, facile da utilizzare e applicare su superfici verticali senza bisogno di cassetture fisse.
- Permette di essere frattazzato per ottenere una finitura molto traspirante, leggermente ruvida, e di grande durezza e coesione, resistente ai colpi ed alla graffiatura.

SCHEDA TECNICA

- Verniciabile dopo 48 ore con qualunque tipo di pittura.
- **Traspirante.**
- Sacchi con maniglia e valvola saldata a microfrequenza: sacco sempre pulito e trasporto comodo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Supporto: Applicare su supporti sani, puliti e consistenti. Eliminare la polvere come le parti mal aderite, togliere le vecchie pitture, sanare le superfici. Se necessario proteggere le eventuali parti metalliche presenti sui supporti con prodotto anticorrosivo e/o isolante. Nel caso il fondo sia molto assorbente o disgregabile, applicare preventivamente una impregnazione di fissante acrilico o a solvente. Non applicare su superfici in gesso, scagliola, o vecchie pitture. Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a 5° C come al sole battente.

Preparazione e applicazione: Preparare la massa in proporzione di 1L di acqua per 4 Kg di polvere. Amalgamare energicamente fino ad ottenere un composto omogeneo, consistente da poter essere utilizzato all'istante. Questa pasta può essere utilizzata per 2 ore secondo la temperatura ed umidità. Applicare con frattone liscio oppure a spatola. Permette di essere frattizzato appena inizia ad indurire. Non tentare di riutilizzare quando inizia ad indurire.

DATI TECNICI

Prodotto

Classificazione	AFNOR NFT 36 005 Famille IV Classe 4b: Stucco all'acqua per esterno
Legante	Resine sintetiche e leganti idraulici
Diluyente	Acqua
Densità apparente della polvere	Circa. 1,25 gr/cm ³
Densità apparente della pasta	Circa. 1,80 gr/cm ³
Rendimento approssimativo	1,5 Kg di polvere / m ² per mm di spessore
Aspetto	Polvere
Colore	Bianco neutro.
Granulometria	Massimo 500 µ
pH	12.5 ± 1
Traspirante	

Applicazione

Temperatura d'Applicazione	Da 5° a 30 °C
Rapporto acqua / Kg di polvere	0,25 L – 1 Kg
Attrezzi raccomandati	Frattone o Spatola
Pulizia	Con acqua, immediatamente dopo l'uso
Spessore d'Applicazione	Rasature: 5 mm / Riempimenti: 20 mm
Tempo di Lavorazione	Fino a 2 ore e relativamente alle condizioni esterne
Verniciabile	Dopo 48 ore

CONSERVAZIONE

12 mesi se conservato chiuso, in ambiente fresco ed asciutto.

CONFEZIONI

Ref.	<u>Cartone</u>	<u>Bancale</u>
70066-002 Sacco 20 Kg		48 sacchi
70066-001 Sacco 6 Kg		140 sacchi
70066-004 Scatola 1,5 kg 10 pezzi		45 cartoni

Osservazioni Generali

La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.



Beissier, S.A.U.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Errenteria.
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.es

